



Hartöl

Le traitement du bois pour les surfaces intérieures abîmées. Il en résulte une surface soyeuse, résistante, antisalissure et hydrofuge et hydrofuge. Résiste aux liquides ménagers courants.



Description du produit

Domaine d'application

Pour le traitement des surfaces non traitées ou huilées de toutes les essences de bois et de matériaux dérivés du bois à l'intérieur. Pour les planches, les panneaux à base de bois, les panneaux OSB ou les parquets à lattes en bois ainsi que pour les carreaux de terre cuite non émaillés.

Traitement

Traitement

Bien remuer/secouer le bidon avant l'application. Appliquer l'huile dure Le Tonkinois en couche fine et régulière à l'aide d'un pinceau de surface ou d'un rouleau à poils courts. Laisser sécher et si nécessaire, si une 2ème application est nécessaire, un ponçage intermédiaire est possible. Dans un délai d'environ 12 à 16 heures, appliquer l'huile dure une deuxième fois avec parcimonie.

Veiller à une circulation optimale de l'air frais lors de l'application et du séchage des produits ! Sinon, des odeurs désagréables peuvent se dégager!

Consommation

1 application 18 m²/l 2 applications 14 m²/l.

Temps de séchage

Le temps de séchage est d'environ 16 - 24 heures (20 - 23°C / 50 - 55% d'humidité relative). Séchage complet et pleine capacité de charge après 7 - 10 jours.

Nettoyage des outils

Avec Le Tonkinois Verdünnung.

Les supports et leur prétraitement

Support Le support doit être sec (humidité du bois max. 14%), propre et exempt de poussière. La température d'application ne doit pas être inférieure à 12°C de préférence. En cas de températures plus basses, le séchage est retardé. Ponçage final des surfaces avec un grain d'au moins 120 ou une grille.

Ingrédients

Ingrédients Hydrocarbures aliphatiques exempts de composés aromatiques, cokéfaction d'huile de derizolène, de colophane et d'huile de tung, bentonite, talc, cire, oxyde de zinc, siccatifs sans plomb ni cobalt

Avis de sécurité COV La teneur en COV de ce produit est de 490 g/l maximum.
La valeur limite de l'UE est de 700 g/l maximum (catégorie f à partir de 2010).

Stockage Conserver au frais et au sec. Bien fermer le récipient.

Durée de conservation Fermé environ 5 ans.

Élimination Conformément à la réglementation locale en vigueur. Les résidus séchés du produit peuvent être éliminés avec les déchets ménagers. Code de déchet EAK 08 01 11

Instructions de sécurité Pour toute information relative à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante.

Les peintures naturelles ont une odeur caractéristique due aux huiles végétales utilisées. Veiller à une bonne aération lors de l'application. Les huiles qui séchent peuvent s'enflammer spontanément. Par conséquent, ne pas froisser les chiffons souillés par ce produit, mais les laisser sécher en les étalant ou les tremper dans l'eau avant de les jeter.

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les fiches techniques de tous les produits utilisés.
Les indications fournies s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles ne constituent toutefois pas une garantie quant aux propriétés des produits et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. Avec la parution de cette fiche technique, toutes les indications précédentes perdent leur validité.